

Materiálový list: Sumatra

Materiálové složení:	100 % Polyester
Šíře (využitelná)	cca. 148 cm
Hmotnost:	ca 352gr/m ² ca 525gr/lfm
Pol. Cel. zasebníku:	

Parametr	Techn. Norma:	hodnota	ozn.
Odolnost v oděru	DIN EN ISO 12947-1 + 2	> 40.000	A
Stálobarevnost - světlo:	DIN EN ISO 105-B02	> 5	A
Odolnost v otěru:	EN ISO 105-X12	suchý: 4-5 / mokrý: 4 - <u>5</u>	A / A
Žmolkovitost	DIN EN 12945-2	5	A
Posuv ve švu	DIN EN ISO 13936-2	Osnova: 3,5 mm / Útek: 3,0 mm	A / A
Odolnost - trhání	EN ISO 13937-3	Osnova: 144,4 N / Útek: 185,8 N	A / A
Pevnost v tahu	DIN EN ISO 13934-1	Osnova: 1867 N / Útek: 1812 N	A / A
Pevnost na přetřh	EN ISO 13938-1	> 750 kPa	A
Odolnost zahoření	EN 1021-1	vyhovuje (cigaretový test)	-
Stálobarevnost v potu	DIN ISO 105-E04	kyselý: 4-5 zásaditý: 4-5	-

Testy byly prováděny s různými vzorky, je třeba je chápat jako orientační střední hodnoty.

Čistěte tento produkt s jemnou čistící pěnou. Aplikujte šetrně, aby nedošlo k mechanickému poškození a prosáknutí tkaniny. Otestujte pěnu na malé ploše na skrytém místě. Skvrny vždy odstraňte okamžitě odsáváním, ne třením. Volné poštáře jednou za měsíc otáčejte a nevystavujte čalounění přímému slunečnímu záření. Drobné barevné odchylky jsou možné.

